

# tinsul

## TINTAS

A vida pede cor



CENTRAL DE INFORMAÇÕES  
AO CONSUMIDOR  
90 49 3555 1758

www.tinsul.net

tinsul  
TINTAS

Fabricado por: Indústria de Tintas Ouro Ltda.  
CNPJ: 02.575.973/0001-84 | Rodovia SC 458, km 01  
89663.000 | Ouro.SC | 49 3555 1758  
Químico Responsável: CRQ 09400853 IX Região  
Indústria Brasileira



interior - exterior

# Verniz Premium Contém 3,6l

Ler as instruções no verso antes de usar o produto

### SELADORA SINTÉTICA TRANSPARENTE PARA MADEIRA

É um produto desenvolvido especialmente para aplicação sobre madeiras em ambientes internos e externos. Apresenta acabamento semi-brilhante, incolor e transparente, proporcionando ótimo poder de enchimento, selagem e aderência. Fácil de aplicar, pode ser lixado 2 a 3 horas após a aplicação. Indicado para reduzir a porosidade e eliminar a diferença de absorção antes da aplicação do acabamento, em superfícies novas de madeira do tipo: móveis em geral, casas de madeira, portas, janelas, venezianas, soleiras, corrimão, abas, brinquedos, artigos de vime, etc. Aplicar uma demão com diluição de 50% com aguarraz Tinsul, utilizando pincel, rolo ou pistola convencional. Secagem de 2 a 3 horas. Rendimento: até 15 m<sup>2</sup>/litro/demão. Embalagem disponível: Galão 3,6 lts, Lata 900 ml, Lata 225 ml.

### VERNIZ SINTÉTICO - INTERIOR E EXTERIOR (TRANSPARENTE, MOGNO, IMBUÍ, CEREJEIRA)

É um produto de fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência e secagem rápida. Indicado para envernizamento externo e interno de superfícies de madeira tais como: casas de madeira, portas, janelas, venezianas, soleiras, corrimão, abas, móveis, brinquedos, artigos de vime, etc. Aplicar de duas a três demãos com intervalo de secagem de 12 horas, utilizando pincel, rolo ou pistola convencional. **Rendimento:** até 12 m<sup>2</sup>/litro/demão. Embalagem disponível: galão 3,6 lts, lata 900 ml, lata 225 ml.

### VERNIZ POLIURETANO - INTERIOR E EXTERIOR

É indicado para a proteção de superfícies externas e internas de madeira, tais como: casas de madeira, assoalhos de madeira, tacos, esquadrias de madeira, portas, portões, venezianas, balcões, armários embutidos, artigos de vime, embarcações, etc. É um produto de fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência e secagem rápida. Elaborado com dois filtros solares, proporciona à madeira excelente resistência ao intemperismo e aos raios ultravioleta, além de bellissimo acabamento. Aplicar de duas a três demãos com intervalo de secagem de 12 horas, utilizando pincel, rolo ou pistola convencional. **Rendimento:** até 14 m<sup>2</sup>/litro/demãos. Embalagem disponível: galão 3,6 lts, lata 900 ml, lata 225 ml.

### RECOMENDAÇÕES

Evitar pintura de áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 10°C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%.

### CORES

Transparente, levemente amarelado, mogno, imbuía, cerejeira. O verniz fosco oferece acabamento com aspecto acetinado/encerado. Os vernizes em cores poderão sofrer variações na tonalidade de acordo com o tipo de madeira e processo de aplicação utilizados. A cor demonstrada na etiqueta pode apresentar ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição de tinta sobre papel.

### PRECAUÇÕES

Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e máscaras protetoras. Em caso de contato com a pele e olho, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afastar-se do local. Se ingerida, não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110

### DICAS ÚTEIS PARA O CORRETO USO DOS VERNIZES TINSUL

**Preparação da superfície:** (Norma ABNT NBR 13.245) A superfície deve estar corretamente preparada, lixada, firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, cera, umidade, sabão ou mofo, e outros contaminantes. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

**Tipo de superfície | Madeira nova:** Lixar para eliminar farpas, utilizar lixas de boa qualidade e se possível com proteção ao empastamento (lixa na cor branca), grãos 80 a 120 e não deixar pontos acinzentados após o lixamento. O lixamento deverá ser feito sempre no sentido dos veios da madeira, para evitar riscos desnecessários ao excelente acabamento. Madeiras novas ou resinosas podem alterar o tempo de secagem, tornando-o mais lento. Aplicar uma demão de **Seladora Sintética Transparente para Madeira TINSUL**, diluída com 50% de aguarraz Tinsul. Após a secagem, lixar novamente e eliminar o pó.

**Repintura:** Proceder como superfície nova, dispensando a aplicação da **Seladora Sintética Transparente para Madeira TINSUL**.

#### Tratamento:

##### Manchas de gordura ou graxa

- Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.

##### Partes Mofadas

- Lixamento, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

**Homogeneização:** Agite bem o produto antes da diluição até a sua perfeita homogeneização e mantenha homogeneizado durante a aplicação.

**Aplicação:** ROLO de ESPUMA, PINCEL ou PISTOLA.

**Demãos:** Duas a três com intervalo de 12 horas.

#### Diluição:

**Pistola:** Coar o produto e diluir 30%, pressão entre 2,2 e 2,3 Kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.

**Pincel/Rolo:** Diluir o produto com 10 a 20% de Aguarraz Tinsul.

### COMPOSIÇÃO

Resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo, hidrocarbonetos alifáticos, cargas sintéticas (fosco), pigmento inorgânico e secantes organo-metálicos. Não contém metais pesados.

BRASILATA - TINSUL VERNIZ PREMIUM - 3.6L - 21/10/2013 - 001-4337/V007 - CIANO MAGENTA AMARELO PRETO BC